

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>ТИП КРАСКИ</b> | АКВАТОП 2600-12 является водоразбавляемой поверхностной краской на акриловой основе. Краска быстро высыхает и является атмосфероустойчивой.  |
| <b>ПРИМЕНЕНИЕ</b> | Применяется для окраски коробок окон и дверей на линии в горизонтальном положении. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта. |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|  |  |
|--|--|
| <b>Содержание сухих веществ</b>            | 35 объемных %  |
| <b>Общая масса твердых веществ</b>         | прим. 610 г/л  |
| <b>Летучие органические вещества (VOC)</b> | прим. 28 г/л   |
| <b>Теоретическая укрывистость</b>          | 6,6 м <sup>2</sup> /л (мокрая пленка 150 мкм, сухая пленка 52 мкм) |

**Время высыхания, +23°C, отн.влажн.воздуха 50 % (на стекле 120 мкм мокрой пленки)**

|  |   |
|--|---|
| <b>- пыль не пристает</b>                | через 25 минут  |
| <b>- на ощупь</b>                        | через 30 минут  |
|  | Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки. |
| <b>Покрытие следующим слоем</b>          | прим. через 1 час   |
| <b>Разбавитель, очистка инструментов</b> | Вода  |
| <b>Глянец</b>                            | Полуматовая   |

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Подготовка поверхности</b> | Поверхность должна быть чистая и сухая.<br>Влажность древесины должна быть ниже 20%.<br><br>Рекомендуется обработка дерева эффективным составом для защиты древесины, который предохраняет древесину от гниения, плесени и осинения.  |
| <b>Условия нанесения</b>      | Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Наилучший результат будет достигнут, когда температура высыхания +23 - + 30°C, относительная влажность воздуха 50 - 70% и хорошая вентиляция. |
| <b>Нанесение</b>              | Краску тщательно перемешать перед нанесением.<br><br>Наносить распылителем максимально 150 мкм мокрой пленки за одно нанесение.<br>Минимальное количество нанесения 2 x 150 мкм мокрой пленки. Подходит также для электростатического распыления.   |
| <b>ХРАНЕНИЕ</b>               | Защищать от мороза. Подходящая температура хранения составляет +10 - +25°C.   |

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.