

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 1557

3 14.09.2010

АКВА ФИЛЛЕР 6400

ТИП КРАСКИ	Водоразбавляемая грунтовочная краска на основе акрила с высоким содержанием сухого остатка.
ПРИМЕНЕНИЕ	Деревянные панели и двери, а также МДФ панели и поверхности древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещений. Также можно использовать для грунтования дерево-алюминиевых окон на участках, защищенных от атмосферных нагрузок. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
СПЕЦСВОЙСТВА	АКВА ФИЛЛЕР 6400 быстро высыхает и легко шлифуется. Создает поверхность с хорошими проникающими свойствами, на которую можно наносить поверхностные водоразбавляемые краски. АКВА ФИЛЛЕР 6400-00 может применяться для окраски дерево-алюминиевых окон с внутренней стороны. АКВА ФИЛЛЕР 6400-00 обладает большей эластичностью, чем АКВА ФИЛЛЕР 6400-01. АКВА ФИЛЛЕР 6400-01 создает более твердую поверхность, которая легче шлифуется и используется только для внутренней отделки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Содержание сухих веществ	прим. 54 ±2 объемных % прим. 70 ±2 весовых %
Общая масса твердых веществ	прим. 1100 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	6400-00: прим. 9 г/л 6400-01: прим. 44 г/л
Теоретическая укрывистость	6,6 м ² /л (мокрая пленка 150 мкм, сухая пленка 82 мкм) 3,3 м ² /л (мокрая пленка 300 мкм, сухая пленка 165 мкм)
Время высыхания +23°C, относительная влажность 50% (стекло 120 мкм)	
- от пыли	через 10 минут
- на ощупь	через 20 минут
Покрытие следующим слоем	через 1 час Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Глянец	Матовая
Цвета	Белая

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность древесины должна быть ниже 20%.
Условия нанесения	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Наилучший результат будет достигнут, когда температура высыхания +23 - +38°C, относительная влажность воздуха 50 - 70% и хорошая вентиляция.
Нанесение	Краску тщательно перемешать перед нанесением. Краска наносится распылением. Рекомендуется применять неразбавленной, но при необходимости, можно разбавить водой на (0-10%).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C.

ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА