

**лессирующая/укрывистая грунтовочная  
краска**

<b>ТИП КРАСКИ</b>	Водоразбавляемая грунтовочная краска для деревянных поверхностей.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Промышленная окраска деревянных окон и дверей для наружного применения. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
<b>СВОЙСТВА</b>	Подходит для нанесения распылителем.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
<b>Содержание сухих веществ</b>	35 ±2 объемных %
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	лессирующая прим. 25 г/л белая прим. 50 г/л укрывистая прим. 25 г/л
<b>Теоретическая укрывистость</b>	5 - 8 м <sup>2</sup> /л
<b>Kuivumisaika, +20°C / RH 50 %</b> - на ощупь - для шлифования и покрытие следующим слоем	через 2 - 3 часа через 3 - 4 часа  Время высыхания можно сократить с помощью специальной системы ускоренной сушки. Время высыхания является приблизительным и может изменяться в зависимости от качества древесины, температуры, влажности, вентиляции, толщины пленки.
<b>Очистка инструментов</b>	Вода
<b>Цвета</b>	Белая и лессирующие и укрывистые цвета
<b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b>	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Подготовка поверхности** Поверхность должна быть чистая и сухая.  
Влажность древесины должна быть пригл. 13 % и не должна превышать 15 %.
- Все хвойные сорта древесины и неустойчивые сорта твердой древесины, предназначенные для использования снаружи, должны быть или подвергаться вакуумированию (только хвойные сорта древесины) или же обрабатываться антисептиком.
- Условия нанесения** Оптимальная температура продукта и среды: +18 - +22 °С, оптимальная относительная влажность: пригл. 50 %.
- Нанесение** Продукт поставляется готовым к использованию.  
Краску тщательно перемешать перед нанесением.  
Краска наносится распылителем airmix (размер сопла 0,28 мм), безвоздушным распылителем (размер сопла 0,28 мм) или автоматическим распылителем.  
Рекомендуемая толщина мокрой пленки 125 - 200 мкм.
- Загрунтованная поверхность должна быть обработана финишным материалом до того, как изделие будет подвержено атмосферным воздействиям.
- ХРАНЕНИЕ** Защищать от мороза. Хранить продукт при температуре выше 5°C.  
Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---