

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ  
1 17.11.2014

**TEKNOCLEAR AQUA1332**  
**TEKNOCLEAR AQUA 1332-00**  
**Водорастворимый прозрачный лак**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>ТИП</b>             | Водорастворимый прозрачный лак.  |
| <b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>      | Все типы мебельной древесины, фурнитура, другие внутренние деревянные конструкции. Хорошо подходит для конвейерного нанесения. |
| <b>ОСОБЫЕ СВОЙСТВА</b> | Чрезвычайно быстрая сушка, превосходная способность заполнения и хорошие показатели при штабелировании.                        |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Степень блеска (60°)</b> | 5-80   |
| <b>Удельный вес</b>         | прибл. 1.04 кг/л                             |
| <b>Твёрдая фракция</b>      | прибл. 36 % по весу<br>прибл. 34 % по объёму |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Летучие органические вещества (ЛОВ)</b> | См. паспорт безопасности.         |
| <b>Хранение</b>                            | См. паспорт безопасности.         |
| <b>Система</b>                             | Два слоя 60-90 г/м <sup>2</sup> . |
| <b>Цвета</b>                               | Прозрачный.                       |

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

|                         |   |              |                     |
|-------------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>Способ нанесения</b> | Традиционное, безвоздушное и автоматическое распыление. |              |                     |
| <b>Время высыхания</b>  |   | <u>20 °C</u> | <u>20 мин/50 °C</u> |
|                         | На ощупь  | 1 ч          | После охлаждения    |
|                         | От пыли   | 2 ½ ч        | После охлаждения    |
|                         | Полное высыхание  | 3-4 ч        | После охлаждения    |
| <b>Разбавитель</b>      | Вода.   |              |                     |
| <b>Очистка</b>          | Вода.   |              |                     |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ</b> | См. паспорт безопасности. |
|-------------------------------|---------------------------|

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Текнос. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте [www.teknos.com](http://www.teknos.com).