

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
3 08.04.2015

TEKNOCOAT AQUA 1875
TEKNOCOAT AQUA 1875-98
Водорастворимый грунт

ТИП	Водорастворимый грунт.
ПРИМЕНЕНИЕ	Промышленная обработка поверхности мебели и других конструкций из древесины.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА	Быстрое высыхание, оптимизированная текучесть для вертикальных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость выпускаемого продукта	прибл. 40-50 с (DIN чашка 6 мм, 20 °С)
Удельный вес	прибл. 1,30 кг/л
Твёрдая фракция (по весу)	прибл. 57 %
Общий вес твёрдой фракции	прибл. 760 г/л
Летучие органические вещества (ЛОВ)	См. паспорт безопасности.
Хранение	Не допускать замерзания, хранить при температуре до 30°С. См. паспорт безопасности. Хранить в плотно закрытом контейнере.
Способ нанесения	Распыление.
Метод сушки	воздушная, в сушильном шкафу.

См. на об.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Указания по применению	<u>Метод</u> Распыление	<u>Разбавитель</u> Вода	<u>По объёму:</u> 5-10%
	Наносится 1-2 слоя, в зависимости от типа поверхности. Поверхность должна быть отшлифована, чтобы до минимума сократить подъём волокон древесины. Рекомендуется шлифовка шкуркой.		
Время высыхания	При отн. вл. 60%	<u>20°C</u>	<u>40°C</u>
	От пыли На ощупь	прибл. 45 мин прибл. 2 ч	прибл. 20 мин прибл. 1 ч
	Приведено время высыхания при расходе 100 г жидкого лака на кв.м и наличии хорошей вентиляции. После принудительной сушки перед складированием изделие должно быть охлаждено до температуры ниже 30°C.		
Рекомендуемый расход	1 x 120-150 г/м ² .		
Очищающее средство	Инструмент следует очищать водой или растворителем для лаков на водной основе TEKNOCLEAN 1949, TEKNOCLEAN 1950 или GORI 910.00500.		
ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ	См. паспорт безопасности.		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Перед использованием хорошо перемешать. Нанесение и сушка не допускаются при температурах ниже 18 °C. Для оценки вентиляции следует обратиться к консультанту Teknos.		

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com.
