

**алкидно-акриловая грунтовочная краска**

<b>ТИП КРАСКИ</b>	Водоразбавляемая грунтовочная краска на алкидно-акриловой основе.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется в промышленности в качестве грунтовки для наружных облицовочных досок и элементов деревянных зданий. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
<b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>	Защищает древесину до тех пор, пока не будет покрашена поверхностной краской на месте строительства или на заводе. Поверхностную окраску все же стоит выполнять как можно скорее, но самое позднее следующим летом. Поверхностную окраску можно выполнять, как дисперсионными, так и масляными красками. ТЕКНОЛ 2881-00 разбавлять на месте.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Содержание сухих веществ</b>	2881-00 белая: 45 объемных-% 2881-00 бесцветная: 40 объемных %
<b>Общая масса твердых веществ</b>	2881-00 белая: прим. 830 г/л, 2881-00 бесцветная: прим. 620 г/л
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	прим. 15 г/л
<b>Теоретическая укрывистость</b>	8 м <sup>2</sup> /л для разбавленной (2881-00: разбавление 1 : 1) для краски (мокрая пленка 125 мкм, сухая пленка 30 мкм)
<b>Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 % разбавление 1 : 1</b>	
<b>Покрытие следующим слоем</b>	через 8 часов  Указанное время высыхания относится к белой краске. Время высыхания отколерованных красок длительнее.  Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.  При использовании ускоренной сушки, за инструкцией просим обратиться к изготовителю краски.
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Вода
<b>Глянец</b>	Матовая
<b>Цвета</b>	Белая Краска подходит к колеровочной системе Текномикс.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

См. паспорт по технике безопасности.

**ВНИМАНИЕ!** По поводу риска самовоспламенения, отходы изделия следует собирать в отдельное место и хранить герметично, например, намоченными водой до уничтожения, или отходы необходимо сжигать. Погружение в воду также рекомендуется. См. параграф 7.1 в паспорте по технике безопасности.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%.
<b>Условия нанесения</b>	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Нанесение</b>	Краску тщательно перемешать перед нанесением. Краску наносить вакуумным распылителем или машиной, снабженной щеткой, распылителем или кистью.  ТЕКНОЛ 2881-00 разбавлять водой в зависимости от метода нанесения и окрашиваемого объекта, максимально 1:1.
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C.  <b>ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА</b>