

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 1327**

3 05.10.2011

**УВИЛЮКС 2069****100 % УФ-грунтовочное покрытие**

<b>ТИП КРАСКИ</b>	Грунтовочное покрытие без содержания акрила. Отверждается ультрафиолетом.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Для обработки деревянных поверхностей, мебели и деревянных плит в промышленности.
<b>СВОЙСТВА</b>	Отвержденная поверхность образует изолирующую поверхность, которая шлифуется и которую можно покрывать водоразбавляемыми покрытиями и 100 % УФ - покрытиями. УВИЛЮКС 2069-11: применяется для древесно - волокнистых плит «МДФ», планок, а также древесины и мебели в качестве грунтовочного покрытия. УВИЛЮКС 2069-12: применяется для массивной древесины, деревянных плит и мебели в качестве покрытия.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Содержание сухих веществ</b>	прим. 100 объемных %
<b>Общая масса твердых веществ</b>	прим. 1000 г/л
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	прим. 0 г/л
<b>Вязкость при поставке</b>	2069-11: Брукфильд, шпиндель 4, 50 об/м: 800 - 900 mPas 2069-12: DIN 4: 30-40 сек
<b>Рекомендуемое количество нанесений</b>	15-35 г/м <sup>2</sup> в зависимости от подложки
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Применяется неразбавленным. Инструменты немедленно промыть после работы ТЕКНОСОЛВ 1602.
<b>Цвета</b>	Бесцветная
<b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b>	См. паспорт по технике безопасности.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности** Отшлифовать и удалить пыль.**УФ-отверждение****Скорость линии** Например, 10 м/мин, 2 лампы Hg 120 (W/см), оснащенные эллиптическим отражателем. Отверждение зависит от системы отверждения и должно быть определено по каждому оборудованию отдельно.**Нанесение** Наносится в закрытом автоматическом распылителе и как вакуумное покрытие. Покрытие нагревать обогревателем лака, примерно до +50°C.**Инструкция по обработке** Покрытие не содержит реакционно-способного акрилата. При обработке рекомендуется применять защитные перчатки и защитные очки. Загрязненную одежду обязательно снять.

До применения оборудование для окраски следует тщательно очистить. Покрытие нельзя смешивать с чужеродными компонентами.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения составляет +10 °C - +25 °C. Защищать от прямого попадания солнечного света.

**ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА**

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.