

АКВАТОП 2600

поверхностная краска

ТИП КРАСКИ	АКВАТОП 2600 является водоразбавляемой поверхностной краской на акриловой основе. Краска быстро высыхает и является атмосферостойчивой. В классификации строительных материалов по выбросам вредных веществ изделие относится к группе М1 .
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для окраски деревянных окон и наружных дверей. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	белая: прим. 41 объемных % отколерованная: прим. 38 ±2 объемных %
Общая масса твердых веществ	белая: прим. 700 г/л отколерованная: прим. 520 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	белая: прим. 5 г/л отколерованная: прим. 40 г/л
Теоретическая укрывистость	6,6 м ² /л (мокрая пленка 150 мкм, сухая пленка 60 мкм)
Время высыхания +23°C, относительная влажность 50% (стекло 120 мкм)	
- от пыли	прим. через 30 минут
- на ощупь	прим. через 40 минут
	Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.
Покрытие следующим слоем	белая: через 1 час отколерованная: через 1 - 2 часа
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Глянец	2600-02: полуматовая 2600-03: полуматовая 2600-04: полуглянцевая
Цвета	02: белая 03: отколерованная 04: белая

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность древесины должна быть ниже 20%. Рекомендуется обработка дерева эффективным составом для защиты древесины, который предохраняет древесину от гниения, плесени и осинения. Эпоксидная шпатлевка ТЕКНОПОКС-КИТТИ 100 рекомендуется в качестве грунтовочной шпатлевки и для промежуточной шпатлевки после грунтовки рекомендуется подходящая мелко-структурная шпатлевка.
Условия нанесения	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и грунта должны быть выше +15°C, относительная влажность ниже 80%. Наилучший результат будет достигнут, когда температура воздуха +23 - 38°C, относительная влажность воздуха 50 -70% и хорошая вентиляция.
Нанесение	Краску тщательно перемешать перед нанесением. Наносить распылителем. Подходит также для электростатического распыления. В качестве грунтовочной краски можно применять АКВА ПРАЙМЕР 3130-00 или АКВА ПРАЙМЕР 2900-03. На металлические оттенки рекомендуется наносить лак АКВАТОП 2600.
ХРАНЕНИЕ	Защищать от мороза. Подходящая температура хранения составляет +10 - +25°C.

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.