



# ТЕКНОРОУД 280

## краска для маркировки дорог

**ТИП КРАСКИ**

ТЕКНОРОУД 280 и ТЕКНОРОУД 280-02 краски для маркировки дорог являются быстросыхающими матовыми, устойчивыми к погоде и свету акриловыми красками.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Применяются для маркировки бетонных, асфальтных и нефтебитумных поверхностей дорог и подобных им путей, стоянок транспортных средств, аэродромов и прочих поверхностей с дорожным движением.

**СПЕЦСВОЙСТВА**

Краски очень быстро высыхают. При температуре выше +20°C транспорту можно разрешать проезд уже через 5 минут без повреждения маркировки. При более низких температурах высыхание замедляется, но и в таких условиях имеет достаточную скорость, т.е. краски можно применять весной или осенью в холодных условиях, например, при температурах +5 - +10°C. ТЕКНОРОУД 280-02 обладает более высокой вязкостью. Краски соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству красок для дорожной разметки Ведомством автомобильных дорог Финляндии.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Содержание сухих веществ** 53 ±2 объемных %

**Общая масса твердых веществ** прим. 1300 г/л

**Летучие органические вещества (VOC)** прим. 430 г/л

**Рекомендуемая толщина пленки и теоретическая укрывистость** ТОЛЩИНА МОКРОЙ ПЛЕНКИ:  
400 мкм

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ:  
230 мкм

**Разбавитель, очистка инструментов** ТЕКНОСОЛВ 4039 или ТЕКНОСОЛВ 9514

**Глянец** Матовая

**Цвета** Белая и желтая  
Оба цвета соответствуют требованиям по светлости и цветовым тонам Ведомства автомобильных дорог Финляндии.

Дополнительно, черная и сигнально-красная

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Подготовка поверхности** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой от масла и жира. Перед окрашиванием поверхность очищается от влияющих на адгезию насыпных материалов, как например, пыли, песка и глины.

**Нанесение** Краску тщательно перемешать перед нанесением.

Краски подходят для нанесения как распылителем низкого давления, так и распылителем высокого давления.

Рекомендуется в пленку краски сыпать отражающий стеклянный бисер до высыхания краски.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---