

**ТЕКНОРОУД 3059****краска для маркировки дорог**

ТИП КРАСКИ	ТЕКНОРОУД 3059 является очень быстровысыхающей, матовой, устойчивой к погоде и свету, водоразбавляемой дисперсионной краской.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для маркировки асфальтных и нефтебитумных поверхностей дорог и подобных им транспортных путей, стоянок транспортных средств, аэродромов, а также прочих поверхностей с дорожным движением.
СПЕЦСВОЙСТВА	<p>ТЕКНОРОУД 3059 высыхает очень быстро. При хороших погодных условиях транспорту можно разрешать проезд уже через 3 минуты после окраски без повреждения маркировки. При более низких температурах высыхание замедляется, но и в таких условиях имеет достаточную скорость, т.е. краску можно использовать весной или осенью в холодных условиях, например, при температурах +5 - +10°C.</p> <p>После нанесения краска остается водорастворимой, примерно в течение 20 минут, т.е. окрашиванием под угрозой дождя не заниматься. При растворении в дождевую воду краска может распространяться по дороге и загрязнять средства передвижения. Краска соответствует требованиям, предъявляемым к качеству красок для дорожной разметки Агентства транспорта Финляндии.</p>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	77 ±2 весовых %
Общая масса твердых веществ	прим. 1300 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 23 г/л
Рекомендуемая толщина пленки и теоретическая укрывистость	<p>ТОЛЩИНА МОКРОЙ ПЛЕНКИ: 250 мкм - 350 мкм СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ: 150 мкм - 210 мкм</p> <p>Пористость поверхности дорог и потери при распылении несколько уменьшают укрывистость.</p>
Разбавитель	Вода
Очистка инструментов	Вода, ТЕКНОСОЛВ 9515
Глянец	Матовая
Цвета	Белая Цвет соответствует требованиям по светлости и цветовым тонам Агентства транспорта Финляндии.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой от масла и жира. Перед окрашиванием поверхность очищается от влияющих на адгезию насыпных материалов, как например, пыли, песка и глины.

Нанесение Краска подходит в таком виде как для безвоздушного распылителя, так и для распылителя низкого давления.

Следует избегать окрашивания при условиях, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %, поскольку высыхание значительно замедляется.

Следует избегать разбавления краски.

За один раз можно наносить максимально 400 мкм мокрой пленки. Более толстые пленки вызывают появление трещин и отрыв от подложки.

Рекомендуется в пленку краски сыпать отражающий стеклянный бисер до высыхания краски.

Окрасочное оборудование

ВНИМ.! Краски ТЕКНОРОУД 3059 реагируют с цинком и с цинкосодержащими сплавами металла, как латунь. При этом на поверхности металла образуется осадок, который выявляется в виде сорности на фильтрах и форсунках. В худшем случае, напр.соединители целиком могут засориться. По этой причине, все части, находящиеся в прикосновении с краской, должны быть сделаны из нержавеющей или кислотостойкой стали. Алюминий не вызывает осаждения, но металл разъедается от воздействия краски, поэтому, и использование алюминия также следует избегать.

Окрасочное оборудование должно быть тщательно очищено, если оно ранее было использовано для нанесения каких-либо других красок для маркировки дорог, напр. ТЕКНОРОУД, разбавляемые растворителем. Подробные инструкции по мытью и необходимые вещества можно получить у АО ТЕКНОС. При первом использовании краски для маркировки дорог ТЕКНОРОУД 3059 всегда обращайтесь к компании ТЕКНОС для того, чтобы избежать ошибок при ее применении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости. Краска очень быстро высыхает, и поэтому легко образует пленку в открытой таре.

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
